PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

Q8 Brahms AB

Paskirtis

- Vidutinio klampumo aktyvi formavimo alyva juodųjų metalų perforavimui, lenkimui ir gilaus valcavimo-lyginimo darbams
- Ši alyva taip pat tinka sunkiems ir sudėtingiems spalvotųjų metalų formavimo darbams

Privalumai

- Labai geros nuo sukibimo apsaugančios savybės
- Geros drėkinimo savybės
- Puiki apsauga nuo korozijos

Rekomendacijos

- Olandijos ir Belgijos metalo apdirbimo įmonės

Sudėtis

- Vidutinio klampumo mineralinė alyva
- Ribinės trinties modifikatoriai
- Aliejiniai priedai
- Korozijos inhibitoriai

Savybės

Specifikacijos	**Metodas**	**Vienetai**	
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm^2/s	27.1
Spalva	D 1500		L2.0
Korozijos testas ant vario, 3 h, 100°C	D 130		1
Siera	XRF	masės %	0.87
Fosforas	XRF	masės %	0.04
Chloras	XRF	masės %	9.3
Keturių rutuliukų testas, suvirinimo siūlės apkrova	IP 239	N	490
Keturių rutuliukų testas, išdilimo rodiklis prie 1800 rpm, 54.4°C, 1 h, 60 kg,	D 4172	mm	0.84

Norint pasiūlyti savo klientams produktus su geresnėmis charakteristikomis, Kuwait Petroleum pasilieka teisę be atskiro pranešimo keisti savo gaminių specifikacijas bet kuriuo metu.