

## **ORLEN OIL HIPOL<sup>®</sup> GL-5 85W-140**

API: GL-5  
SAE: 85W-140

- **Bendrosios savybės:**

Mineralinė alyva, skirta transporto priemonių pavaroms, pasižyminti labai geromis tepimo, antioksidacinėmis, antikorozinėmis ir putojimą mažinančiomis savybėmis.

- **Paskirtis:**

Hipol<sup>®</sup> GL-5 85W-140 mineralinė alyva yra skirta tepti transporto priemonių pavarų dėžėms. Alyva išlaiko labai geras tepimo savybes, yra be antioksidantų, antikorozinė, neputojanti., veikiančių labai sunkiomis sąlygomis, transmisijas, ypač tinkama pavaroms bei galiniams diskams, kur rekomenduojama API GL-5 alyva. Ši alyva pasižymi puikiomis maksimalią apsaugą nuo mechaninio dilimo užtikrinančiomis savybėmis.

- **Normos, aprobacijos, specifikacijos:**

Aprobuotas naudoti sunkiajai technikai Huta Stalowa Wola (HSW)  
Aprobuotas naudoti technikai Melex

- **Fizikiniai-cheminiai parametrai:**

<i><b>Parametrai</b></i>	<i><b>Vienetai</b></i>	<i><b>Tipinės reikšmės</b></i>
Kokybės klasė	-	85W-140
Kinematinė klampa prie 100°C	mm <sup>2</sup> /s	26.5
Klampos indeksas	-	98
Stingimo temperatūra	°C	-26
Kietėjimo temperatūra	°C	-
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra	°C	248
Atsparumas putojimui: • putų dydis po 5 min. pučiant orą 25°C/95°C/25°C po bandymo prie 95°C • putų dydis po 10 min. ramiai stovint 25°C/95°C/25°C po bandymo prie 95°C	ml	5/5/5 0/0/0
Korozija variui 3 h/120 °C, korozijos greitis	etaloninis mėginys	2b
DĖMESIO: šioje lentelėje pateikti fizikiniai parametrai yra tipinės reikšmės. Tikslūs produkto parametrai yra pateikiami prie kiekvieno produkto.		



**ORLEN** OIL

