

OH-120M

Bendrosios savybės

OH-70, OH-70M, OH-120M ir OH-160M aušinimo alyva pagaminta iš labai rafinuotos alyvos ir tam tikrų antioksidacinių priedų: padidinančių aušinimo greitį, neleidžiančių susidaryti nuosėdoms ant paviršiaus.

Paskirtis:

Grūdinimo alyva skirta plieno ir ketaus terminiam apdirbimui, su minimalia geometrine deformacija, prie reikalaujamo atitinkamo aušinimo greičio. Rekomenduojamos tepalinės talpyklos temperatūros:

-OH-70,OH-70M: 40-80°C,

-OH-120M: 110-130°C

-OH-160M: 160-180°C

Fizikiniai-cheminiai parametrai:

Parametrai	Vienetai	Tipinės reikšmės
Kinematinė klampa prie 40°C	mm ² /s	47.3
Takumo temperatūra	°C	-10
Užsidegimo temperatūra	°C	215/196
