PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

Q8 Sinan

Aprašymas

- Q8 Sinan yra aukštos kokybės sintetinė dujų kompresorių tepimo priemonė, sudaryta iš polialkileno glikolio.

Paskirtis

- Sinan Q8 gali būti naudojamas tiek rotaciniuose, tiek ir stūmokliniuose kompresoriuose, kuriuose tepalas nuolat kontaktuoja su dujomis.
- Q8 Sinan gali būti naudojamas kartu su šiomis dujomis:
  - LPG (suskystintos naftos dujos), pavyzdžiui, propanas ir butanas
  - LNG (suskystintos gamtinės dujos), tokios kaip metanas ir etanas
  - Angliavandenilių cheminės dujos, pavyzdžiui, etileno, propileno ir butileno
  - Cheminėmis dujomis, tokiomis kaip amoniakas, vinilo chloridas ir butadienas

Privalumai

- Puiki apsauga nuo dilimo
- Žemas dujų tirpumas, kuris sąlygoja ilgesnį tepalo eksploatavimo laiką ir pagerinti kompresoriaus efektyvumą
- Specialiai sukurtas, siekiant užtikrinti puikų terminį ir oksidacinį stabilumą
- Tinka naudoti su įvairiomis dujomis, todėl supaprastina tepalų įsigijimą ir laikymą.
- Gera apsauga nuo korozijos
- Geros putojimą mažinančios savybės

Rekomendacijos

- Atitinka Sulzer ir Linde kompresorių reikalavimus

Įspėjimai

- Šis produktas nėra suderinamas su mineralinėmis alyvomis. Įprastiniai pramoniniai dažai gali suminkštėti veikiami šio produkto, todėl nėra suderinami.

Pastabos

- Įprastinės hermetiškai užsandarintų ir tarpiklių medžiagų Q8 Sinan neveikia. Rekomenduojamos medžiagos NBR, FVMQ ir VMQ.

Savybės

Specifikacijos	**Metodas**	**Vienetai**	
Tankis prie 15°C	D 1298	kg/m³	1057
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm²/s	185
Kinematinė klampa prie 100°C	D 445	mm²/s	35
Klampos indeksas	D 2270	-	237
Pliūpsnio temperatūra, COC	D 92	°C	>280
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-40
Putos, 5 min. pučiant, seka 1/2/3	D 892	ml	0/0/0
Putos, 10 min. nusėdusios, seka 1/2/3	D 892	ml	0/0/0
Vario korozija	D 130	-	1a
Keturių rutuliukų dilimo testas	D 4172	mm	0.48

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys gamybos paklaidų ribose.