

Q8 Axle Oil XG 80W-140

Aprašymas

- Sintetinio pagrindo automobilių pavarų alyva transmisijoms su hipoidine pavara

Paskirtis

- Galinėms ašims ir pagrindinei pavarai. Patvirtinta Scania tam tikros kategorijos transporto priemonėms, kurioms reikia ilgesnių alyvos keitimo intervalų (180.000 km)

Specifikacijos

- API GL-4, API GL-5
- Scania STO 1:0
- SAE J2360/MIL-PRF-2105 E
- ZF TE-ML 05A, 12M, 16D, 21A

Privalumai

- Ilgesni alyvos keitimo intervalai
- Gerai apsaugo nuo susidėvėjimo intensyvios eksploatacijos sąlygomis
- Prailgina pavaros sistemos elementų eksploatacijos laiką
- Neblogai dera su elastomerais
- Stabdo koroziją
- Saugo nuo rudžių

Savybės

Specifikacijos	Metodas	Vienetai	
SAE klamos klasė			80W-140
Absoliutus tankis prie 15 °C	D 1298	kg/m ³	907
Kinematinė klampa prie 40 °C	D 445	mm ² /s	302
Kinematinė klampa prie 100 °C	D 445	mm ² /s	31
Klumpumo indeksas	D 2270	-	142
Brookfield'o klampa prie -12 °C	D 2983	Pa.s	-
Brookfield'o klampa prie -26 °C	D 2938	Pa.s	140
Pliūpsnio temperatūra	D 93	°C	178
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-24

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys gamybos paklaidų ribose.

