

Q8 Rembrandt Moly 2

Aprašymas

- Molibdeno disulfido turintis daigiafunkcinis tepalas pramoniniams įrenginiams ir automobiliams

Paskirtis

- Rekomenduojamas didelių apkrovų veikiamiems slydimo ir supimo guoliams, movoms, puspriekabių atraminiams ratams, slydimo elementams, eksploatuojamiems dulkėtomis ir drėgnomis sąlygomis.
- Naudojamas:
 - ekskavatoriuose
 - velkančiosiuose
 - traktoriuose
 - vibratoriuose
 - strypavimo įrangoje ir kt.

Specifikacijos

- Q8 Rembrandt Moly 2 klasifikacija:
DIN 51502 KPF2K-30
ISO 6743 ISO-L-XCCIB2

Privalumai

- Puikios sukibimo savybės
- Ilgas eksploatacijos laikas
- Apsauga nuo rūdijimo dirbant su vandeniu
- Puikios puspriekabių atraminio rato sukibimo savybės
- Tinka itin didelių apkrovų veikiamiems plokštuminiams ir antifrikciniams guoliams

Rekomendacijos

- Mašinų parkų savininkams, statybų rangovams, ūkininkams ir kitiems, eksploatuojantiems sunkiai apkraunamus mechanizmus sunkiomis sąlygomis



Savybės

| Specifikacijos | Metodas | Vienetai | |
|---|----------------|--------------------|---------------------------|
| Muilo tipas | - | - | Ličio |
| Konsistencija, NLGI Nr. | - | - | NLGI 2 |
| Užpildas | - | - | MoS2(1%) ir grafitas (2%) |
| Įsiskverbimas prie 25°C, 150 g, 5 s 60 smūgių | D 217 | 0.1 mm | 286 |
| Įsiskverbimas prie 25°C, 150 g, 5 s 10000 smūgių | D 217 | 0.1 mm | |
| Spalva | Vizualus | - | pilkšvai melsva |
| Lašėjimo temperatūra | D 566 | °C | 190 |
| Vario korozija prie 100°C, 24 h | D 4048 | - | praėjo |
| Išvaizda | Vizualus | - | vientisas |
| Tekstūra | Vizualus | - | Ilgos skaidulos |
| Atsparumas išplovimui vandeniu prie 80°C, 1 h | D 1264 | % | <10 |
| SKF Emcor išbandymas | DIN 51802 | - | praėjo |
| SKF R2F išbandymas, A metodas | - | - | - |
| SKF R2F išbandymas, B metodas prie 120°C | - | - | - |
| Keturių rutuliukų testas, suvirinimo siūlės apkrova | IP 239 | N | 2750 |
| MoS2 kiekis | FTMS 791B 3720 | masės % | 1 |
| Bazinės alyvos kin. Klampa prie 40°C | D 445 | mm ² /s | 110 |
| Veikimo temperatūra | - | °C | -30 to +120 |

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys, gamybos paklaidų ribose.

