

Q8 Ravel BWX



Paskirtis

- Neklampi, apsauganti nuo rūdijimo alyva be tirpiklio, plieno juostų ir lakštų bei hidraulinių cilindų trumpalaikiai ir vidutinės trukmės apsaugai
- Taip pat gali būti naudojama spalvotųjų ir juodųjų metalų komponentų bei mazgų, kurių negalima tepti tirpiklių turinčiais produktais dėl priešgaisrinių reikalavimų, apsaugai

Privalumai

- Riebus apsauginis sluoksnis
- Lengvai uždedamas pamerkiant ar purškiant
- Vidutiniškai saugo 4-6 mėnesius
- Aukšta pliūpsnio temperatūra, todėl sumažėja gaisro pavojus
- Lengvai nuimamas apsauginis sluoksnis
- Nepalieka dėmių
- Atstumia vandenį

Sudėtis

- Neklampi mineralinė alyva
- Korozijos inhibitoriai
- Plėvelės tvirtumo stiprintojas
- Vandenį išstumiantys priedai

Savybės

Specifikacijos	Metodas	Vienetai	
Abs. tankis prie 15°C	D 4052	g/ml	0.869
Išvaizda			Šviesi ir skaidri
Spalva	D 1500	-	L5.0
Kinematinė klampa prie 40°C	D 445	mm ² /s	22.9
Pliūpsnio temperatūra, P-M	D 93	°C	198
Stingimo temperatūra	D 97	°C	-33
Apsauginio sluoksnio tipas			riebalinis

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys, gamybos paklaidų ribose.